



Masse volumique	ISO 1183	min. 1,5 g/cm ³ max. 1,63 g/cm ³
Température de ramollissement Vicat VST/B/50	EN 727	min. 90°C
résistance au dichlorométhane a 15°C pendant 30 min	EN 580	OK
Essais de traction - seuil d'écoulement et allongement à la rupture	ISO 6259-1,2 & 3	FG min. 45 MPa, RD min. 80%
Coefficient de dilatation thermique lineaire	DIN 8075 / DIN 53752	~0,08 mm/m.°C (0 - 70°C)



Tel.: +32(0)87.59.77.00
Fax: +32(0)87.55.28.93
<http://www.eupen.com>
e-mail: info@eupen.com

Malmedyer Straße 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM
MWSt - TVA - BTW BE 437.768.918/09.26.13
HR - RC - HR Eupen 60 426

QAQF: 11.04

14.03.2016 09:32:40